

# SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br

e-mail: silaex@silaex.com.br

# SQ 8339 ENCAPSULANTE ELASTOMÉRICO DE SILICONE RTV2

### **APRESENTAÇÃO**

**SQ 8339** é um silicone bicomponente com cura à temperatura ambiente, idealizado como material encapsulador para a indústria eletroeletrônica de maneira geral. À base-polímero de silicone **SQ 8339**, é adicionado o catalisador **Silacat**, conforme a velocidade de cura desejada. Possui boas características mecânicas e dielétricas, preenchendo todos os detalhes do sistema a ser encapsulado.

# CARACTERÍSTICAS DA BASE-POLÍMERO SQ 8339

Aspecto	Líquido viscoso de cor branca	
Viscosidade (25 °C)	28.000 a 35.000 cPs	
Peso específico	1,40 +/-0,05 g/cm <sup>3</sup>	

# CARACTERÍSTICAS DOS CATALISADORES

	Silacat 70	Silacat 73
Tipo	Composto de Grignard líquido	Composto de Grignard líquido
Cor	Amarelo translúcido	amarelo translúcido
Peso Específico	0,9 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	0,9 <u>+</u> 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	máx. 100 cPs	máx . 80 cPs

## RAZÃO DE CURA CONFORME CATALISAÇÃO

TO BE SOLUTION ON THE STATE OF			
	c/ 5% Silacat 70	c/ 5% Silacat 73	
Tempo de Trabalho	20 min	Cerca de 15 min	
Tempo p/ Toque livre	120 min	50 min	
Tempo mínimo p/ utilização	20 h	2:30 h	

#### PROPRIEDADES DO MATERIAL CURADO

Peso específico	1,40 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Dureza Shore A	23 <u>+</u> 5
Alongamento	50 %
Faixa de Temperatura (°C)	aprox. de –30 a 155
Condutibilidade Térmica 25 a 100°C	0,00050 (Cenco-Fitch)
Resistência à Radiação (Mrad)	100
Resistência ao rasgo	5 kN/m
Resistência ao Arco (ASTM D495)	90 seg
Constante Dielétrica a 100 Hz	3,00
Rigidez Dielétrica (V/mm)	23,6
Resistividade Volumétrica (Ω/cm)	1,0 x 10 <sup>14</sup>

# ARMAZENAMENTO / VIDA ÚTIL

Recomenda-se estocar o silicone **SQ 8339** a temperaturas inferiores a 30 °C. Nestas condições a vida útil do **SQ 8339** é de 12 meses e a dos catalisadores é de 06 meses. Após um período de armazenamento, é necessário que o material seja homogeneizado antes do uso.

#### **EMBALAGEM**

A base-borracha de silicone **SQ 8339** é disponível em embalagens de 5 kg, 10 kg e 25 kg. Os catalisadores **SILACAT** acompanham em embalagens na proporção.

#### **TOXICIDADE**

O produto curado praticamente não é tóxico, nem sensibilizante aos seres vivos e não é prejudicial ao meio ambiente, sendo estável. A queima resulta em sílica e gás carbônico.

#### Base polímero:

Contato com a pele: não é sensibilizante, nem irritante.

Ingestão: essencialmente não tóxico, porém não deve ser ingerido.

Contato com os olhos: eventualmente poderá causar leve irritação conjuntiva. Nesse caso, os

olhos devem ser lavados com água em abundância.

**Catalisador**: é um composto organoestanoso e pode ser sensibilizante da pele e mucosas.

Cuidados: o catalisador é reativo e não deve ser ingerido ou ter contato com alimentos. Deve ser evitado o contato com os olhos. Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente com água.

#### **OBSERVAÇÕES**

As informações e dados contidos neste boletim, correspondem aos nossos conhecimentos atuais coligidos por pessoal técnico capacitado e confiável. Devem ser tomados como orientação, e indicações de uso não são sugestões para se infringir qualquer patente ou legislação. O usuário deverá testar o desempenho em suas condições específicas, contando com informações que possamos fornecer. Nossa responsabilidade restringe-se a qualidade do nosso material e a reposição do que, armazenados e manipulados adequadamente, comprovadamente esteja fora de nossos parâmetros, uma vez que não temos controle sobre os processos e usos por parte de terceiros.